

MOTIP 2k číry lak

Technická informácia



2-zložkový číry lak MOTIP je extrémne odolný voči poškriabaniu. Je vysoko odolný voči palivám, UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Číry lak ponúka optimálnu ochranu pre povrchy s vysokou hodnotou. Tvrdidlo pre tento dvojzložkový produkt MOTIP je integrované v kazete vo vnútri dózy. Hneď ako sa aktivuje tvrdidlo vo vnútri dózy, číry lak sa musí použiť do 24 hodín. Použiteľný na povrchy, ako sú drevo, pretierateľné plasty, kov, oceľ, nehrdzavejúca oceľ, hliník, mosadz, meď alebo dokonca aj chróm.

Č. obj. 04132, 105611, 105612, 105622

Kvalita & vlastnosti

2K Clear Coat je ochranný lak profesionálnej kvality, dostupný v lesklej a matnej verzii. Prípravok je odolný voči UV žiareniu a nebledne. Odolné voči benzínu, chemikáliám a vplyvom počasia. Bez škrabancov a odolný voči nárazom. Nestriekajte na syntetické farby. Veľmi účinný. Kompatibilný s akrylovými farbami na vodnej báze aj na báze rozpúšťadiel.

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: 2K-akrylová živica

Názov farby: Priehľadný

Vôňa: Charakteristika

Stupeň lesku:

- lesklá, >75
- matná, 10 ±2

Účinnosť:

- 200 ML – 0.35 - 0.5 m²
- 400 ML – 0.70 - 1 m²

Suchý prach: 5 min

Suchý na dotyk: 8 h

Úplne suchý: 24 h

Povrchy: wood, paintable plastics, metal, steel, stainless steel, aluminium, brass, copper, chrome.

Minimálna pracovná teplota: 15 °C

Maximálna pracovná teplota: 25 °C

Bod vznietenia:

- n.a.
- n.a. °C

Doba spracovateľnosti: 24 h

Stabilita pri skladovaní: 3 y

Obsah:

- 200 ML
- 400 ML

Ako použiť

Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny na obale a postupujte podľa nich.
Príprava: Povrch musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.
Na zmiešanie tvrdidla so zložkou A obráťte plechovku hore dnom.
Odstráňte ochranný kryt zo spodnej časti plechovky.
Vyberte kovový krúžok z ochranného krytu a naskrutkujte ho na kolík.
Vytiahnite kolík v spodnej časti plechovky až na doraz.
Pri plnení 2-zložkového systému je nevyhnutné pred naplnením najprv zmiešať s lakom príslušné tvrdidlo.
Aerosól by mal mať izbovú teplotu. Optimálna teplota spracovania je nad 15 °C.
Pred použitím pretrepte aerosól 2 minúty a nastriekajte testovaciu vzorku.
Udržujte vzdialenosť približne 20–25 centimetrov od povrchu, ktorý sa má ošetriť.
Použite do 24 hodín od aktivácie.
Úplne suché po približne 24 hodinách.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k Máj 20, 2026 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.