



Tmelý a stierky

03/2019

GOLDBAND Finish

Zarobený tmel a celoplošná stierka

Opis produktu

Knauf Goldband Finish je vo výrobe predmiešaná polymérová hmota určená na zhotovenie finálnych úprav stien a stropov. Obsahuje prísady zlepšujúce funkčné vlastnosti tmelu. Knauf Goldband Finish spĺňa požiadavky v súlade s normou EN 13963.

Špecifikácia

Na zhotovenie ideálne hladkých a rovných povrchov v interiéri. Knauf Goldband Finish je možné nanášať v hrúbke vrstvy od 0-2 mm. Vhodná na tenkovrstvé a celoplošné stierkovanie:

- minerálnych stavebných podkladov: stabilné omietky (sadrové, vápenné, vápenno cementové), betónové podklady
- sadrokartónových dosiek.

Vhodný na finálne tmelenie spojov sadrokartónových dosiek.

Vlastnosti

Výhody

- zarobený tmel pripravený na okamžité použitie
- jednoduchá aplikácia a brúsenie
- dobrá príľnavosť
- ideálny podklad pre nasledujúce finálne úpravy povrchov

Spracovanie

Príprava podkladu

Podklad musí byť stabilný, suchý, čistý, zbavený prachu a voľných nečistôt. Veľké nerovnosti vyplniť tmelom Knauf Q2 Super alebo Knauf Uniflott.

Príprava podkladu

Na nasiakavé podklady je nutné naniesť penetračný náter, ktorý reguluje vlhkosť podkladu a zvyšuje príľnavosť napr. Knauf Tiefengrund.

Miešanie

Po otvorení zmes premiešať, stierka vhodná na okamžité použitie. V prípade, že sa na povrchu vyskytne separačná vrstva, nutné stierku dobre premiešať, aby sa dosiahla homogénna konzistencia. V prípade potreby je možné zmes riediť malým množstvom vody, následne dôkladne premiešať.

Používať čisté náradie a nádoby.

Spracovanie

- Nanášať vo vrstvách do 2 mm.
- Ďalšiu vrstvu naniesť až po vyschnutí pred-chádzajúcej.
- Po vyschnutí brúsiť brúsny papierom zrnitosti 150 - 240.
- Po vyschnutí opatriť povrch penetračným náterom.
- Následne naniesť konečnú povrchovú úpravu napr. farbu, náter a pod.
- Úplné vyschnutie a vytvrdnutie stierky je závislé od teplotných pomerov a vlhkosti.

Doplňujúce informácie

- Teploty vzduchu, podkladu a materiálu nesmie pri spracovaní klesnúť pod +10 °C. Maximálna teplota +25 °C.
- Práce realizovať až vtedy ak nedochádza k žiadnym zmenám rozmerov dosiek vplyvom teploty, vlhkosti.
- Náradie po použití ihneď očistiť vodou.
- Nemiešať s inými materiálmi.
- Všetky dáta sú stanovené za predpokladu normálnych podmienok, pri teplote 23 °C a relatívnej vzdušnej vlhkosti 50%. Iné podmienky môžu spôsobiť pomalšie/ rýchlejšie tuhnutie a tvrdnutie materiálu.
- Po aplikácii zabezpečiť dostatočné vetranie miestnosti.
- Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. 12. 2006 nie je tento produkt klasifikovaný ako nebezpečný, a preto si nevyžaduje spracovanie bezpečnostných listov.

Technické parametre

Reakcia na oheň A2-s1,d0 EN 13963

Spotreba

Priemerná spotreba 1,5 kg / m² / mm

Balenie

Balenie	Číslo výrobku
Goldband Finish 3 kg	652756
Goldband Finish 8 kg	652753
Goldband Finish 18 kg	652752
Goldband Finish 28 kg	652751

Skladovanie

Skladovať na suchom mieste na drevenom rošte po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale výrobku. Skladovať v originálnych, nepoškodených obaloch. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a premrznutím. Uchovávať mimo dosah detí.

KNAUF Bratislava s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

▶ Tel. +421 2 5824 08 11

▶ info@knauf.sk

▶ www.knauf.sk

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Okrem údajov v tomto technickom liste je nutné dodržiavať všetky všeobecne dostupné pravidlá pre výstavbu, normy, smernice a vyhlášky. Naša záruka sa vzťahuje len na produkty firmy Knauf. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú z praxe, a preto nemôžu byť bez korekcií použité v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, dotlač, fotomechanická a elektronická reprodukcia, aj čiastočná, podlieha výslovnému súhlasu firmy Knauf. Upozornenie: Vydaním nového technického listu stráca tento technický list platnosť.