

TECHNICKÝ LIST

SLOVAKRYL PROFI MAT

JK: 246 238 08 0... PND: 01 - 3035 - 09 S

Zloženie:	Slovakryl PROFI MAT je zmes pigmentov a plnidiel dispergovaných v roztoku akrylátovej vodou riediteľnej disperzie s prídavkom aditív.
Použitie:	Slovakryl PROFI MAT sa používa k povrchovej úprave pre vnútorné a vonkajšie nátery dreva, drevotriebových a drevotriebových dosiek, lepenky, omietky, betón, kovu a pod. Vyznačuje sa výbornou rozštiepatelnosťou na povrchu, nízkou dobou schnutia a vysokou kryvosťou. Je vhodný na nátery okien, dverí, zárubní, zábradlí, dreveného nábytku, detského nábytku a hračiek. Slovakryl PROFI MAT spĺňa európsku normu na povrchovú úpravu hračiek podľa STN EN 71/3 pre styk so suchými potravinami a hračkami aj pre deti do 3 rokov.
Návod na použitie:	<p>Všetky podklady musia byť pevné, suché, odmastené a zbavené nečistôt. Pred použitím je potrebné obsah obalu dokonale premiešať! Pri natieraní väčších plôch je potrebné zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov. Aplikujú sa 2 – 3 nátery pri teplote +10 až +25 °C s odstupom 4 – 6 hodín v závislosti od savosti materiálu a hrúbky náteru.</p> <p><u>Drevo a drevené materiály</u> doporučujeme pred použitím vrchného náteru natrieť Slovakryl extra – základ (alebo Slovakryl PROFI MAT nariadeným vodou v pomere 1 diel vody a 3 diely náteru) a po zaschnutí prebrúsiť brúsny papierom č. 120 – 180.</p> <p><u>Kovové predmety</u> je potrebné ošetriť vhodným antikoróznym prípravkom a nechať zaschnúť.</p> <p><u>Betónový podklad</u> (dostatočne vyzretý, pevný a nedrobivý) natrieť náterom Slovakryl PROFI – nariadeným vodou v pomere 1:1 a nechať zaschnúť.</p> <p><u>Staré nátery</u>, ktoré pevne držia na podklade je potrebné očistiť, prebrúsiť a odmastiť. Nátery zo zlou prínavosťou je potrebné odstrániť až na podklad. Interval medzi jednotlivými nátermi by mal byť 4 – 6 hod. pri teplote 20 – 25 °C. Aplikuje sa 2 – 3 nátery, prípadne podľa potreby. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod +10 °C. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte a pri natieraní väčších plôch zjednoďte odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov. Použitie pomôcky ihneď umyte vodou.</p>
Farebné odtiene:	Slovakryl PROFI MAT sa vyrába v jednej akosti a v nenormalizovaných odtieňoch: 0100 – biely, 0605 – béžový, 0620 – žltý, 0660 – oker, 0750 – oranžový, 0815 – červený, 0220 – svetlohnedý, 0240 – tmavohnedý, 0551 – tmavozelený, 0111 – šedý, 0440 – modrý, 0199 – čierny.
Riedenie:	vodou
Výdatnosť:	6 ÷ 9 m ² /kg na jednu vrstvu
Technické údaje:	<p><u>Vlastnosti v kvapalnom stave</u></p> <p>Vzhľad: farebná homogénna suspenzia, je dovolená tvorba rozmiešateľnej usadeniny, oddelenie spojiva. Výtokový čas F6 (23 °C/50 %RV): min. 50 s Obsah neprchavých zložiek (1 hod./125 °C/1 g): min. 40 %</p> <p><u>Vlastnosti pri zasychaní</u></p> <p>Zasychanie bez otisku: max. 6 hod/200 g</p> <p><u>Vlastnosti zaschnutého náteru</u></p> <p>Vzhľad: hladký, zliaty, matný Kryvosť: stupeň 1 – 2 Zlievateľnosť: stupeň 1 Rozštiepatelnosť: stupeň 1</p> <p><u>Iné vlastnosti</u></p> <p>Hustota (20 °C): min. 1,2 g.cm⁻³</p>
Záručná doba:	36 mesiacov od dátumu výroby
Horľavosť:	Slovakryl PROFI MAT nie je horľavá kvapalina.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / H – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

