

EH 16



Hydrofobizácia fasády

Na vodnej báze

ÚČEL

- minerálne omietky fasád
- minerálne omietky stien
- imitácie betónového kameňa
- betón
- tehla
- betónové prefabrikáty

Fasádna hydrofobizácia EH 16 prirodzene prehlbuje farbu povrchu. Po aplikácii vytvára hydrofóbnu a olejofóbnu membránu, ktorá spevňuje štruktúru a obmedzuje rast mikroorganizmov.

Jednozložková hydrofóbná impregnácia na fasády na báze fluórovaných silanov a siloxánov s vysokou penetračnou schopnosťou. Výrobok zabezpečuje účinnú vodoodpudivosť podkladu. Výrazne znižuje nasiakavosť podkladu, viaže prach a zabraňuje usadzovaniu nečistôt pri zachovaní výbornej priedušnosti materiálu.

VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE

- vertikálne
- výdatnosť 8-12m² /1l
- schnutie - 2-4 hod.
- aplikácia na nasýtený povrch nízkotlakovým striekaním, valčekom alebo štetcom
- zabrániť tvorbe šmúh
- priepustné pre vodnú paru
- bez rozpúšťadiel
- chráni pred prenikaním vlhkosti
- zvýrazňuje prirodzenú farbu
- znižuje výkvetý a škvrny
- znižuje prenikanie nečistôt do pórov
- zvyšuje odolnosť voči čistiacim prostriedkom
- zabezpečuje dlhú životnosť impregnovaného povrchu
- jednoduchá aplikácia
- k dispozícii sú testovacie vzorky - 100 ml



DISTRIBÚTOR: Výhradný dovozca pre SR
RENOMARK, s.r.o.
Hollého 279/3 08301 Sabinov
Tel: +421948152179 www.renomark.sk



EH 16

Hydrofobizácia fasády

Na vodnej báze

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ ÚDAJE

PREHLAD	mliečna kvapalina
VÔŇA	charakteristické
HUSTOTA	1,0 g/cm ³
NV	približne. 2%
pH	6-7

APLIKÁCIA

Spotreba	8-12 m ² /l
Schnutie	2-4h
Teplota aplikácie	5-35°C

BALENIE A SKLADOVANIE

- Trvanlivosť - 24 mesiacov
- Nádoby musia byť pevne uzavreté.
- Výrobky by sa mali skladovať pri teplote od 5 °C do 25 °C.
- Dostupné balenia: 5L, 20L

APLIKÁCIA

Pred použitím zamiešajte. Vykonajte kontrolný test na malej ploche, pretože hydrofóbná impregnácia môže spôsobiť mierne stmavnutie povrchu. Pred impregnáciou by mal byť povrch suchý a čistý. Mali by sa odstrániť všetky druhy nečistôt (riasy, machy, lišajníky, škvrny od rôznych druhov kvapalín atď.) Prvky a povrchy, ktoré sa nebudú impregnovat', ale sú v bezprostrednej blízkosti, by sa mali chrániť. EH 16 sa nanáša pomocou valčeka, štetca alebo striekaním od hornej po spodnú časť povrchu, ktorý sa má chrániť, v takom množstve, aby materiál nestekal. V prípade poréznych povrchov sa odporúča naniesť druhú vrstvu na ešte vlhkú predchádzajúcu vrstvu (mokrú na mokré). Po použití umyte náradie prúdom teplej vody.

POZNÁMKY

Teplota skladovania: 5-25°C. Neobsahuje benzín a rozpúšťadlá. Vyhnete sa vdychovaniu výparov. Používajte vhodné ochranné prostriedky. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Počas používania výrobku nejedzte, nepite a nefajčite. Odstráňte všetky zdroje vznietenia.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím EH 16 si pozorne prečítajte kartu bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na stránke výrobcu www.eksil.pl

DISTRIBÚTOR: Výhradný dovozca pre SR
 RENOMARK, s.r.o.
 Hollého 279/3 08301 Sabinov
 Tel: +421948152179 www.renomark.sk