

Technický list

HYDROBAN EKO

PND 01 - 685 - 96
JK 246 236 06 0...

Zloženie: Hydroban Eko je roztok syntetickej živice a polystyrénu v organických rozpúšťadlách s prídavkom zmäkčovadla, plnidiel a pigmentov.

Použitie: Hydroban Eko sa používa na nátery betónových plôch vodných nádrží, plaveckých bazénov, silážnych jám a vodojemov. Je vhodný ako vrchný náter na ochranu kovových konštrukcií vystavených trvalému pôsobeniu vodných pár a na nátery dreva.

Návod na použitie: Náterovú látku Hydroban Eko pred použitím je potrebné dobre premiešať, v prípade potreby precediť a zriediť na vhodnú konzistenciu. Nanáša sa pri teplote +10 až +25 °C na čistý a suchý podklad. Savé podklady ako je betón alebo omietka je potrebné najprv penetrovať prípravkom zriedeným riedidlom S 6005 v pomere 1:1. Po dokonalom zaschnutí je možné naniesť prípravok v dvoch až troch vrstvách. Kovové konštrukcie je potrebné pred nanesením prípravku mechanicky zbaviť korózie, odmastiť a ošetriť základným náterom s protikoróznym účinkom. Po dokonalom zaschnutí je možné naniesť prípravok v dvoch až troch vrstvách. Náter je možné vystaviť pôsobeniu vody najskôr po 7 dňoch zasychania. V prípade náterov veľkých plôch odporúčame zliať obsahy všetkých obalov náterovej látky kvôli zjednoteniu farebného odtieňa. Neodoláva organickým rozpúšťadlám. Nie je vhodný na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou.

Farebné odtiene: Hydroban Eko sa vyrába v jednej akosti v nenormalizovanom odtieni: 0420 – modrý,

Riedenie: S 6005.

Výdatnosť: 4 ÷ 8 m² / kg na jednu vrstvu

Technické údaje: *Vlastnosti v kvapalnom stave*
Vzhľad: stredne viskózna kvapalina s obsahom rozmiešateľnej usadeniny
Výtokový čas F4, (20 °C / 50 % RV): min. 80 s
Obsah neprchavých zložiek, (1 hod. / 150 °C): min. 45 %
Riediteľnosť 1: 1 riedidlom S 6005: vyhovuje.
Roztieraťnosť: max. stupeň 2
Zlievateľnosť: max. stupeň 2

Vlastnosti pri zasychaní
Zasychanie bez otisku max. 12 hod/200g

Vlastnosti zaschnutého náteru

Vzhľad: zliaty, málo viditeľné stopy vizuálne po ťahoch štetcom,
hrubšie častice po celom povrchu povolené

Lesk: stupeň 3 ÷ 4

Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby

Horľavosť: Hydroban Eko je horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / S – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrnská 545, 018 64 Košeca, č.t.:042/4455151

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“