

Technický list

HYDROBAN

PND 01 - 685 - 84
JK 246 – 236 – 06

- Zloženie:** Hydroban je roztok syntetickej živice a polystyrénu v organických rozpúšťadlách s prídavkom zmäkčovadla, plnidiel a pigmentov.
- Použitie:** Hydroban je určený na vrchné nátery betónu, kovu a dreva. Zvlášť vhodný je ako protiprašný a ochranný náter na betónové podlahy napr. v garážach, pivniciach, skladových a výrobných halách.
- Návod na použitie:** Pred použitím je potrebné obsah obalu dobre premiešať, v prípade potreby precediť a zriediť na vhodnú konzistenciu. Nanáša sa pri teplote $10 \div 25$ °C na čistý, suchý a vyzretý minerálny podklad.
Savé podklady (betón, omietka, ...) je potrebné najprv penetrovať prípravkom zriedeným riedidlom S 6005 v pomere 1:1. Po dokonalom zaschnutí sa nanáša náterová látka v dvoch až troch vrstvách, v intervale 12 -24 hodín.
Kovové konštrukcie je potrebné pred nanesením prípravku mechanicky zbaviť korózie, odmastiť a ošetriť základným náterom s protikoróznym účinkom. Po dokonalom zaschnutí sa nanáša Hydroban v dvoch až troch vrstvách, v intervale 12 -24 hodín.
V prípade náterov veľkých plôch sa odporúča zliať obsahy všetkých obalov použitej náterovej látky kvôli zjednoteniu farebného odtieňa. Hydroban nie je určený na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, pitnou vodou, krmivami a na nátery detského nábytku a hračiek. Neodoláva organickým rozpúšťadlám a ropným produktom
- Farebné odtiene:** Hydroban sa vyrába v nenormalizovaných odtieňoch: 0100-biely 110 - svetlošedý, 0111 - šedý, 0400 - modrý, 0500 - zelený, 0840 - červenohnedý, 0660 - oker.
- Riedenie:** S 6005 .
- Výdatnosť:** $4 \div 8$ m² / kg v jednej vrstve
- Technické údaje:** *Vlastnosti v kvapalnom stave*
Vzhľad: stredne viskózna kvapalina s obsahom rozmiešateľnej usadeniny.
Výtokový čas F4, (20 °C / 50 % RV): min. 80 s
Obsah neprchavých zložiek (1 hod / 150 °C): min. 45 %
Riediteľnosť 1:1 riedidlom S 6005: vyhovuje.
- Vlastnosti pri zasychaní*
Roztierateľnosť: max. stupeň 2
Zlievateľnosť: max. stupeň. 2
Zasychanie bez otisku max. 12 hod/200g

Vlastnosti zaschnutého náteru

Lesk:

stupeň 4 ÷ 5

Kryvosť:

stupeň 3 ÷ 4

Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby

Horľavosť: Hydroban je horľavá kvapalina II.triedy nebezpečnosti.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / S – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrnská 545, 018 64 Košeca, č.t.:042/4455151

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zväžiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“