

Technický list

PEN-AKRYL

Zloženie : Styren – akrylátová disperzia vo vodnom prostredí a zmes špeciálnych aditív.

Použitie: PEN-AKRYL sa používa ako základný penetračný styren – akrylátový náter pred aplikáciou disperzných náterových látok, akrylátových tmelov, lepidiel, tenkovrstvých minerálnych a akrylátových omietok na minerálne podklady. PEN-AKRYL podkladovú vrstvu pred nanesením vrchnej vrstvy spevní, zjednotí rôznu nasiakavosť podkladu a prepojí podklad s nanesenou vrchnou vrstvou náteru, tmelu alebo omietkoviny. Náter je určený k okamžitému použitiu do vnútorných a vonkajších priestorov.

Farebné odtiene: bezfarebný, žltý, oranžový, zelený

Riedidlo: voda

Nanášanie: PEN-AKRYL sa nanáša štetcom, štetkou alebo valčekom. V prípade starých zvetraných náterov odporúčame PEN-AKRYL nanášať v neriedenom stave. V prípade aplikácie na pevné a nové povrchy odporúča sa podľa nasiakavosti podkladu pred nanášaním výrobok nariediť vodou v pomere 1:1 až 1:2.

Podklad: Podklad musí byť pevný, vyzretý, chemicky neutrálny, suchý, odmastený, zbavený prachu a nesúdržných vrstiev. U nových vyzretých omietok je potrebné povrch zbaviť uvoľnených zrníkov piesku. Povrch podkladu nesmie byť vodoodpudivý.

Príklad náterového postupu:

- pred použitím je potrebné obsah obalu dokonale premiešať,
- prípravkom PEN-AKRYL sa vykoná základný penetračný náter,
- doba zasychania je min. 4 hodiny pri 20 °C. Teplota prostredia a podkladu nesmie pri aplikácii klesnúť pod + 10°C. Pracovné pomôcky a znečistené miesta je potrebné ihneď umyť vodou,
- po dokonalom zaschnutí sa naniesie vrchný náter vhodnou disperznou farbou alebo omietkovinou.

Vlastnosti náterovej látky:

- | | |
|---|-------------|
| - obsah neprchavých zložiek | min. 10,5 % |
| - výtokový čas (F 4; 23°C) | min. 10 s |
| - hustota
g/cm ³ | cca 1,0 |
| - aplikačná teplota (okolia, podkladu, náterovej látky) | min. + 10°C |

Výdatnosť: 10 – 24 m² z 1 litra prípravku v nariedenom stave (1:1) na jednu vrstvu (podľa nasiakavosti podkladu).

Balenie: plastové obaly o obsahu 1, 5, 10 litrov a po dohode s odberateľom.

Skladovateľnosť: Skladovať v suchom, dobre vetranom sklade pri teplotách + 5 až + 30 °C. **Prípravok nesmie zamrznúť!** Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom uzatvorenom obale minimálne 36 mesiacov od dátumu výroby.

Požiarna charakteristika: Výrobok nie je horľavý.

Spôsob likvidácie odpadu : Je uvedený v karte bezpečnostných údajov.

Bezpečnosť a hygiena pri práci : Je uvedená v karte bezpečnostných údajov.

Ekotoxikologické vlastnosti: Výrobok nie je určený na nátery plôch, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou, na nátery detského nábytku a hračiek.

Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, č.t.:042/4455151

„Technické odporúčania v tomto ponukovom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“