



Pattex Špeciálne lepidlo Koža

Špeciálne lepidlo na kožu na báze polyuretánu

VLASTNOSTI

- Transparentný
- Flexibilný
- Odolné voči stárnutiu
- Vysoká počiatková pevnosť
- Bez zmäkčovadiel

OBLASTI POUŽITIA

Pre kombinované lepenie drevených materiálov s dekoratívnymi laminátmi ako sú Resopal®, Formica® atď., guma, koža, korok, plsť, tvrdé PVC, mäkké peny, kov a mnoho ďalších materiálov. S požiadavkou na obzvlášť vysokú pevnosť spojov s podkladmi rôznych tvrdých a mäkkých plastov (napr. tvrdého a mäkkého PVC, polykarbonátu, plexiskla, ABS, polystyrénu). Vhodné pre viditeľné lepené spoje, priehľadné materiály, papier a kartón. Nevhodné pre polyetylén, polypropylén, expandovaný polystyrén (Styropor®), syntetickú kožu a PTFE.

PRÍPRAVA POVRCHU

Lepený materiál musí byť suchý (vlhkosť dreva 8% až 12%), bez mastnoty a prachu. Lepené materiály z laminátu, kovu a pod. vyčistite rozpúšťadlom. Pre zvýšenie prínavosti kovov, povrch obrúste. Nechajte materiály aklimatizovať podľa pokynov od výrobcu. Na neošetrené povrchy (prírodný podklad) lepte iba materiály vhodné k lepeniu. Natreté alebo inak ošetrené povrchy je treba dopredu odstrániť.

SPRACOVANIE

Aplikujte lepidlo rovnomerne na oba povrchy, ktoré majú byť spojené (najmä na okrajoch) pomocou zubovej Pattex špachtle alebo štetca s krátkymi štetinami. Pred lepením častí nechajte odpariť rozpúšťadlá. Doba odparovania je pri normálnej izbovej teplote (18 až 25 °C) cca 5 – 10 min. Zaisťte stále vetranie. Po odparení je možné spojenie obidvoch lepených povrchov, najneskôr však do 60 minút.

NEPREHLIADNITE

Pracovné nástroje ihneď po použití očistite riedidlom alebo acetónom.



BALENIE

Kovová tuba: 30 g

SKLADOVANIE

Skladujte tesne uzatvorené 24 mesiacov v chladnom prostredí. Vyvarujte sa teplotám pod +5 °C a nad +50 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základný materiál	polyuretán
Hustota	cca 0,87 g / cm ³
Teplotná odolnosť	od -40°C do +70 °C
Otvorená doba	60 min.
Teplota spracovania	od +18 °C do +25 °C.
Spotreba	250 – 350 g/cm ³
Konečná pevnosť (DIN EN 205)	V závislosti na povrchu a lisovaniu, po 3 dňoch
Doba odparenia	5 –10 min. v závislosti na vlastnostiach povrchu

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk