

# Technický list

## PREMAL THERMO

**JK:** 246 262 220 100

**PND:** 01 – 3039-10 S

**Zloženie :** Premal Thermo je zmes pigmentov a plniv v styrenakrylátovej disperzii s prídavkom špeciálnych aditív a jemného keramického plniva.

**Použitie :** Premal Thermo je biela maliarska farba plnená jemným keramickým plnivom s tepelnoizolačným účinkom, ktoré zabraňuje kondenzácii vodných pár a znižuje možnosť vzniku plesní. Vyznačuje sa vysokou belosťou a krycími vlastnosťami. Je vhodný pre vnútorné nátery omietok, sadrokartónových a drevotrieskových dosiek, betónových panelov, ako náter pre obytné a reprezentatívne priestory, kancelárie a detské izby.

**Návod na použitie :** Všetky podklady musia byť pevné, suché vyzreté, odmastené a zbavené nečistôt.

**Nové omietky :** podklad musí byť suchý, pevný a vyzretý (min. 28 dní), zbavený prachu, nesúdržných vrstiev a mechanických nečistôt.

Pred použitím Premalu doporučujeme podklad **napenetrovať penetračným náterom PEN-AKRYL**. Po zaschnutí, cca 12 hod., sa naniesie 1-2x náter Premal Thermo v intervale 4-6 hod..

**Staré omietky:** suchý, pevný podklad, ktorý je zbavený prachu, nesúdržných vrstiev starých náterov a mechanických nečistôt sa naniesie 1x PEN-AKRYL penetračný náter. Po zaschnutí penetračného náteru, cca 12 hod., sa naniesie 1 – 2 x náter Premal Thermo v intervale 4-6 hodín. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Pri maľovaní odporúčame občas premiešať zriedený Premal Thermo.

**Riedenie :** vodou  
1 náter : - do 20 % vody  
2 náter : - do 10 % vody

**Nanášanie :** štetcom, valčekom alebo striekaním

**Výdatnosť :** 6 – 10 m<sup>2</sup> / kg v jednej vrstve ( závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu )

**Tónovanie :** možnosť tónovania farebnými odtieňmi náterovej látky Slovakryl.

**Aplikačná teplota podkladu :** + 5 až + 30°C

**Doba zasychania náteru :** cca 4 - 6 hod. pri 20°C

<b>Technické údaje:</b>	<i>Vlastnosti v kvapalnom stave</i>	
	Vzhľad : farebná homogénna suspenzia, je dovolená tvorba rozmiešateľnej usadeniny, oddelenie spojiva.	
	Obsah neprchavých zložiek, (1 hod. / 115°C / 1g): min. 55 %	
	<i>Vlastnosti pri zasychaní</i>	
	Zasychanie (stupeň 3):	max. 120 min.
	<i>Vlastnosti zaschnutého náteru</i>	
	Vzhľad: hladký, zliaty, matný	
	Kryvosť:	stupeň 1-2
	Priľnavosť:	stupeň 1
	<i>Iné vlastnosti</i>	
	Hustota ( 20 °C):	min. 1,55 g.cm <sup>-3</sup>
<b>Záručná doba:</b>	36 mesiacov od dátumu výroby	
<b>Horľavosť:</b>	Premal Thermo nie je horľavá kvapalina.	

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / S – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

**Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, č.t.:042/4455151**

*„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“*