

Histolith Renovierspachtel

Jemná minerální vápenocementová malta pro opravy omítek v interiéru i exteriéru.

Popis výrobku

Účel použití

K celoplošnému tmelení a opravám minerálních omítek a betonových ploch. K opravám popraskaných omítek (mimo statické trhliny a nestálé trhliny) s vyztužením sklotextilní tkaninou. Maximální síla vrstvy v jednom pracovním kroku je 10 mm při celoplošném tmelení, a 20 mm při opravách vypadaných míst v omítce.

Vlastnosti

- odolný vlivům povětrnosti
- vápenocementová malta se složením odpovídajícím DIN V 18550 (PII)
- nanesená vrstva se nepropadá
- nebobtná
- lehce zpracovatelný
- dobrá přídržnost k podkladu
- lze vyrovnat plstěným hladítkem
- difúze pro vodní páry $\mu < 12$
- jemnozrný, velikost zrna max. 0,5 mm
- lze zpracovávat ručně i strojně
- obsahuje výztužná vlákna

Materiálová báze

Minerální pojiva a plniva.

Balení / velikosti nádob

Pytel 25 kg.

Barevné odstíny

Přírodní bílá.

Skladování

Jako produkty na bázi cementu a vápna, na suchém místě, chránit před vlhkostí. Skladovatelnost 6 měsíců od data výroby.

Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Podklad musí být pevný, nosný, bez uvolňujících se součástí, čistý.

Úprava podkladového materiálu

Silně savé podklady navlhčete. Nerovnoměrně savé podklady natřete penetračním nátěrem Histolith Silikat Fixativ ředěným čistou vodou v poměru 2:1. Natřené omítky očistěte a natřete základním nátěrem Capatect Putzgrund.

Příprava materiálu

Jeden pytel tmelu Histolith Renovierspachtel (25 kg) smíchejte s cca 5 – 6 litry čisté vody a dobře promíchejte, aby nezůstaly hrudky. Nechte 5 minut odstát a znovu krátce promíchejte.

Postup nanášení

Nanáší se nerezovým hladítkem, vyrovná se běžným nářadím. Lze nanášet i vhodným omítacím strojem. Po krátkém zavadnutí lze vyrovnat plstěným hladítkem. Nejvhodnější síla vrstvy pro vyrovnání plstěným hladítkem je 3 – 5 mm.

Povrchová úprava



TECHNICKÁ INFORMACE

	Další vrstvy nanášejte až po vyztření tmelu Histolith Renovierspachtel. Pro povrchové úpravy jsou vhodné všechny materiály určené pro ošetření minerálních povrchů. Při jejich aplikaci je třeba dbát doporučení příslušných technických informací.
Spotřeba	Cca 1,3 – 1,5 kg/m ² /mm síly vrstvy, je závislá na struktuře podkladu. Optimální síla vrstvy je 3 – 10 mm, při použití výztužové tkaniny alespoň 6 mm. Maximální síla vrstvy je 10 mm při celoplošném nanášení, a 20 mm při vysprávkách vypadaných částí omítky. Minimální síla vrstvy je 3 – 5 mm.
Podmínky při zpracování	Minimální teplota při zpracování tmelu Histolith Renovierspachtel je 5 °C.
Vysychání / doba vysychání	Při 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze natírat po 7 dnech.
Čistění nářadí	Okamžitě po použití vodou.
Upozornění	Doba zpracovatelnosti při normální teplotě a vlhkosti vzduchu je cca 1,5 hod.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení
(stav v době tisku)

Dráždí pokožku. Nebezpečí poškození očí. Zabraňte styku s očima a pokožkou. Při zasažení očí vypláchněte větším množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření. Chraňte před dětmi.

Používejte vhodné ochranné pomůcky. Nevdechujte zvržený prach. Při nadýchání prachu vyhledejte lékaře.

Podrobnější údaje: vizte bezpečnostní list.

Likvidace

K recyklaci předávejte pouze prázdné pytle. Vytvrzený materiál likvidujte jako stavební odpad.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: srpen 2025

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz