



Pattex ONE FOR ALL Click & Fix Montážne lepidlo s jednoduchou aplikáciou pre interiér aj exteriér

VLASTNOSTI

- k okamžitému použitiu
- jednoduchá aplikácia
- 20 dávok (bodů) v balení; 1 dávka (bod) = 1,5 g (počet dávok potrebný na lepenie závisí od veľkosti, tvaru, hmotnosti a typu povrchu lepeného materiálu)
- okamžitá priľnavosť 1 dávky (bodu) = 300 g*; konečná pevnosť až 20x vyššia
- pre interiér aj exteriér
- nesteká
- korekcia spoja možná počas niekoľkých minút
- vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou
- lepí širokú škálu materiálov
- pre senzitivne povrchy
- flexibilný
- pre savé aj nesavé povrchy
- po vytvrdnutí pretierateľné a brúsiteľné
- neobsahuje isokyanáty a rozpúšťadlá
- vyplňa trhliny
- použiteľné aj na vlhký podklad
- neprepadáva sa

*V závislosti od druhu materiálu a typu podkladu

OBLASŤ POUŽITIA

Pattex Click & Fix je jednozložkové flexibilné univerzálne montážne lepidlo pre interiér aj exteriér s receptúrou FlexTec. Je určený na lepenie väčšiny savých aj nesavých materiálov, akými sú: tehla, keramika, betón, drevovláknité a drevotriekové dosky, sadrokartón, preglejka, prírodný kameň (hrúbka min. 10 mm), MDF, drevo, kov, tvrdené PVC, polystyrén, sklo, plasty, lakované povrchy, zrkadlá. Ďalej je možné použiť na vyplnenie škár v kovových aj drevených konštrukciách, ventiláciách a klimatizáciách, kde nie je vyžadovaný pohyb spoja. Pattex Click & Fix je možné nanášať aj na vlhké podklady. Pri lepení na prírodný kameň, plasty a povrchovo upravené materiály odporúčame vykonať test lepenia. Neodporúčame používať na PE, PP, PTFE, akrylové sklo, meď, mosadz a mäkké PVC.

PRIÍPRAVA POVRCHU

Lepený povrch musí byť čistý, zbavený prachu a mastnoty. Možné použiť aj na vlhký povrch, v prípade usadenej vody je nutné najskôr z povrchu utrieť. Pomocou vhodného čističa odstráňte z povrchu prach a nečistoty, prípadne povrch obrúste a následne utrite prach. V prípade potreby pred aplikáciou zakryte plochy okolo spoja fóliou alebo páskou. Skontrolujte priľnavosť povrchových náterov. Vytvrdenie spoja je závislé na prítomnosti vlhkosti (vzdušnej alebo z podkladu).




SPRACOVANIE

1. Odstráňte viečko a hliníkovú fóliu, následne pritlačte dávkovač na lepenú plochu a stlačte dokým nebudete počuť **kliknutie**.
2. **Zafixujte** predmet na lepenú plochu a pevne ho pritlačte po dobu niekoľkých minút.



Na dávkovači je otvor v červenej farbe, ktorý vám indikuje koľko dávok (bodov) s lepidlom ešte ostáva!

Po použití 20 dávok (bodov) lepidla nie je možné Pattex Click & Fix znovu naplniť. Vytvrdnuté lepidlo nie je možné odstrániť inak ako mechanicky.



NEPREHLIADNITE

S lepidlom pracujte pri teplote od +5 °C do +40 °C. Čerstvé zvyšky lepidla ihneď odstráňte pomocou vody s veľkým množstvom čistiaceho prostriedku, liehom alebo iným vhodným rozpúšťadlovým čističom. Vytvrdnuté lepidlo je možné odstrániť len mechanicky. V prípade lepenia na lakované a inak povrchovo upravené podklady alebo v prípade pretierania vytvrdnutého lepidla odporúčame vykonať test kompatibility produktov. Pri farbách a lakoch vytvrdzujúcich vzduchom môže dôjsť pri pretieraní ku predĺženiu doby ich vytvrdnutia, ku farebným odchýlkam alebo lepkavosti ich povrchu. Vytvrdnuté lepidlo Pattex Clcik & Fix pretierajte až po jeho úplnom vytvrdnutí. Nepoužívajte Pattex Click & Fix pre zasklievanie, na bitúmenové podklady alebo podklady uvoľňujúce oleje, plastifikátory a rozpúšťadlá. Nevhodné pre použitie v trvalom kontakte s vodou alebo v kontakte s tlakovou vodou, napr. v bazénoch, v potrubiach a pod. Nepoužívajte pre vyplňanie škár sanitárnej techniky a obkladov v kúpeľniach. S lepidlom je možné lepiť zrkadlá, ktoré spĺňajú normu EN 1036 - 1. V prípade neznámej kvality zrkadla alebo veľkých projektov konzultujte vhodnosť použitia s výrobcom. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou k ukladaniu odpadu.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

SKLADOVANIE

18 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v originálnom a nepoškodenom (neotvorenom) balení, v suchom prostredí, pri teplote od +10 °C do +25 °C.

BALENIE

30 g; 1 dávka = 1,5 g

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báza:	Flextec-Polymer (silanový polymer vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou)
Farba:	biela
Zápach:	slabý alkoholový
Teplota spracovania:	od +5 °C do +40 °C
Konzistencia:	neprepadáajúca sa pasta
Hustota:	cca 1,65 g/cm ³ (dle ISO 2811-1)
Otvorená doba:	cca 15 min.*
Doba vytvrdnutia:	cca 2 mm/24 hod.
Okamžitá príľnavosť:	cca 35 g/cm ² (350 kg/m ²)
Vypĺňa škáry:	až do 20 mm
Tvrdosť (Shore A, ISO 868):	cca 60
100% modul pružnosti (DIN 53504):	cca 1,5 N/mm ²
Pevnosť v ťahu (DIN 53504):	cca 1,6 N/mm ²
Konečná pevnosť (DIN EN 205):	cca 2,3 N/mm ² (23,5 kg/cm ²)
Tepelná odolnosť:	cca od -30 °C do +80 °C (krátkodobo až do +100 °C)
Orientačná spotreba:	cca 300 g/m ²
Zmraštenie (ISO 10563):	cca -3 %

* Tieto údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, popri prípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte len odporúčané výrobky a riadte sa pokynmi výrobcov. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTOR:

HENKEL SLOVENSKO, SPOL. S R.O.,
ZÁHRADNÍČKA 91, 821 08 BRATISLAVA
TEL. 02/ 333 19 111
www.pattex.sk