

# Technický list

## PREMAL EKONOMIK

**JK:** 246 262 220 100

**PND:** 01 – 3037-10 S

**Zloženie :** Premal Ekonomik je zmes pigmentov a plnív v styrenakrylátovej disperzii s prídavkom špeciálnych aditív.

**Použitie :** Premal Ekonomik je určený pre bežné použitie s dobrými krycími schopnosťami a ľahkou spracovateľnosťou. Vhodný k okamžitému použitiu pre vnútorné nátery omietok, sádkokartónových a drevotrieskových dosiek, betónových panelov. Ponúka dostatočnú belosť nielen pre úžitkové priestory ako sú chodby, garáže alebo predajné priestory ale aj pre obytné priestory. Je možné ho tónovať náterovou farbou SLOVAKRYL, alebo bežnými tónovacími farbami.

**Návod na použitie :** Všetky podklady musia byť pevné, suché vyzreté, odmastené a zbavené nečistôt.

**Nové omietky :** podklad musí byť suchý, pevný a vyzretý (min. 28 dní), zbavený prachu, nesúdržných vrstiev a mechanických nečistôt. Pred použitím Premalu doporučujeme podklad **napenetrovať penetračným náterom PEN-AKRYL**. Po zaschnutí, cca 12 hod., sa naniesie 1-2x náter Premal Ekonomik v intervale 4-6 hod..

**Staré omietky:** suchý, pevný podklad, ktorý je zbavený prachu, nesúdržných vrstiev starých náterov a mechanických nečistôt sa naniesie 1x PEN-AKRYL penetračný náter. Po zaschnutí penetračného náteru, cca 12 hod., sa naniesie 1 – 2 x náter Premal Ekonomik v intervale 4-6 hodín. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Pri maľovaní odporúčame občas premiešať zriedený Premal Ekonomik.

**Riedenie :** vodou  
pri 1. nátere - do 20 % vody  
pri 2. nátere - do 10 % vody

**Nanášanie :** štetcom, valčekom alebo striekaním

**Výdatnosť :** 9-12 m<sup>2</sup> /kg v jednej vrstve (závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu )

**Tónovanie :** podľa vzorkovnice na obale farebnými odtieňmi výrobku Slovakryl  
**Aplikačná teplota podkladu :** + 5 až + 30°C

**Doba zasychania náteru :** cca 4 - 6 hod. pri 20°C

<b>Technické údaje:</b>	<i>Vlastnosti v kvapalnom stave</i>	
	Vzhľad : farebná homogénna suspenzia, je dovolená tvorba rozmiešateľnej usadeniny, oddelenie spojiva.	
	Obsah neprchavých zložiek, (1 hod. / 115°C / 1g): min. 55 %	
	<i>Vlastnosti pri zasychaní</i>	
	Zasychanie (stupeň 3):	max. 120 min.
	<i>Vlastnosti zaschnutého náteru</i>	
	Vzhľad: hladký, zliaty, matný	
	Kryvosť:	stupeň 1-2
	Priľnavosť:	stupeň 1
	<i>Iné vlastnosti</i>	
	Hustota ( 20 °C):	min. 1,55 g.cm <sup>-3</sup>
<b>Záručná doba:</b>	36 mesiacov od dátumu výroby	
<b>Horľavosť:</b>	Premal Ekonomik nie je horľavá kvapalina.	

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / S – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

**Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, č.t.:042/4455151**

*„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“*