

Technický list

PREMAL ELEGANT

JK: **246 262 220 100**
PND: **01 – 3037-10 S**

Zloženie : Premal Elegant je zmes pigmentov a plniv v styrénakrylátovej disperzii s prídavkom špeciálnych aditív.

Použitie : Premal Elegant je biela oteruvzdorná, paropriepustná interierová maliarska farba s vysokou belosťou a výbornou krycou schopnosťou. Je vhodný na vnútorné nátery omietok, sadrokartónových a drevotrieskových dosiek a betónových panelov. Spĺňa požiadavky pre nátery obytných priestorov, kancelárii a reprezentatívnych priestorov vyžadujúcich vyššiu belosť.

Návod na použitie : Všetky podklady musia byť pevné, suché vyzreté, odmastené a zbavené nečistôt.

Nové omietky : podklad musí byť suchý, pevný a vyzretý (min. 28 dní), zbavený prachu, nesúdržných vrstiev a mechanických nečistôt. Pred použitím Premalu doporučujeme podklad **napenetrovať penetračným náterom PEN-AKRYL**. Po zaschnutí, cca 12 hod., sa nanesie 1-2x náter Premal Elegant v intervale 4-6 hod..

Staré omietky: suchý, pevný podklad, ktorý je zbavený prachu, nesúdržných vrstiev starých náterov a mechanických nečistôt sa nanesie 1x PEN-AKRYL penetračný náter. Po zaschnutí penetračného náteru, cca 12 hod., sa nanesie 1 – 2 x náter Premal Elegant intervale 4-6 hodín. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Pri maľovaní odporúčame občas premiešať zriedený Premal Elegant.

Riedenie : vodou
pri 1. nátere - do 20% vody
pri 2. nátere - do 10 % vody

Nanášanie : štetcom, valčekom alebo striekaním

Výdatnosť : 7-11 m² /kg v jednej vrstve(závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu)

Tónovanie : podľa vzorkovnici na obale farebnými odtieňmi výrobku Slovakryl

Aplikačná teplota podkladu : + 5 až + 30°C

Doba zasychania náteru : cca 4 - 6 hod. pri 20°C

Technické údaje:*Vlastnosti v kvapalnom stave*

Vzhľad : farebná homogénna suspenzia, je dovolená tvorba rozmiešateľnej usadeniny, oddelenie spojiva.

Obsah neprchavých zložiek, (1 hod. / 115°C / 1g): min. 55 %

Vlastnosti pri zasychaní

Zasychanie (stupeň 3):

max. 120 min.

Vlastnosti zaschnutého náteru

Vzhľad: hladký, zliaty, matný

Kryvost:

stupeň 1-2

Priľnavosť:

stupeň 1

Iné vlastnosti

Hustota (20 °C):

min. 1,55 g.cm⁻³**Záručná doba:**

36 mesiacov od dátumu výroby

Horľavosť:

Premal Elegant nie je horľavá kvapalina.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / S – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, č.t.:042/4455151

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“