

Názov výrobku:	OPTIPUR TVRDIACA PRÍSADA
Zaradenie výrobku:	polyuretánové farby na kov – pomocné prípravky
Stručný popis výrobku:	tužidlo do polyuretanových fareb

Použitie: tužidlo do polyuretánových náterových hmôt OPTIMAL OPTIPUR ZÁKLADNÁ POLYURETÁNOVÁ FARBA ANTIKORÓZNA a OPTIMAL OPTIPUR VRCHNÁ POLYURETÁNOVÁ FARBA.

Pomer miešania farby k tužidlu: je stanovený v príslušnom technickom liste a na etikete konkrétnej náterovej hmoty.

Tužidlo sa dávkuje pred prídavkom riedidla. Potom sa dôkladne premieša. Po nadávkovaní tužidla začne plynúť tzv. doba životnosti zmesi (pot life). Po uplynutí tejto doby je zmes už nepoužiteľná na ďalšie spracovanie. Konkrétna minimálna doba životnosti je uvedená v technickom liste a na etikete konkrétnej náterovej hmoty.

Upozornenie: stuženie zmes v priebehu spracovania a po ukončení práce hermeticky neuzatvárať z dôvodu možnej tvorby plynu spôsobenej chemickou reakciou jednotlivých komponentov farby. Spracovateľnosť aplikačnej zmesi je uvedená na etikete a v technickom liste danej farby. Pozor, pri vyšších teplotách sa spracovateľnosť skracuje. Pri ponechaní stuženej zmesi na priamom slnku (príp. pri iných zdrojoch tepla) môže dôjsť k razantnému skráteniu spracovateľnosti a hrozí okrem znehodnotenia farby tiež znehodnotenie aplikačného zariadenia. Je nutné vždy dodržať pomer tuženia. Prejavom nízkeho tuženia je predovšetkým zhoršenie mechanickej a chemickej odolnosti (tzn. znížená odolnosť voči čističom a rozpúšťadlám, plasticnosť filmu, mäkkosť). Prejavom nadmerného tuženia je zvýšená krehkosť až praskanie náterového filmu, zvýšený lesk, dlhšia doba dolepuvania náterového filmu.

Odtieň: bezfarebný až žltkastý

Skladovanie: v suchu, pri +5 až +25 °C. Nesmie zamrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením. Tužidlo po otvorení čo najskôr spracujte alebo urýchlene hermeticky uzavrite. Tužidlo reaguje so vzdušnou vlhkosťou a dochádza k jeho postupnej degradácii. Výrobok si v pôvodnom neotvorenom balení uchováva svoje úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale (EXP.), t. j. 36 mesiacov od dátumu výroby.

Balenie: podľa aktuálnej ponuky – vid' cenník

Vlastnosti tužidla:

Obsah neprchavých látok - sušina (priemerné hodnoty, STN EN ISO 787-2)	≥ 72 % hmotnostných
TOC (= obsah prchavého organického uhlíka)	≤ 200 g/l (≤ 0,185 kg/kg)
VOC	≤ 0,25 kg/kg (≤ 270 g/l)
Hustota (STN EN ISO 2811-1)	cca 1,07 g/cm ³

Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia odpadov, obsah VOC: uvedené na obale a v karte bezpečnostných údajov tohto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickom liste sú údajmi orientačnými. Odporúčame vyskúšať výrobok pre konkrétnu aplikáciu a podmienky. Za správne použitie výrobku nesie zodpovednosť spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a v propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované verzie technických listov sú k dispozícii na vyžiadanie u výrobcu.