



COLOR Company s.r.o.  
Štúrova 1504, (areál ZVS)  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Slovenská republika  
www.colorcompany.sk

Dátum vydania: 9.6.2021

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

# EXLAZUR

EXLAZUR tenkovrstvá olejová lazúra na drevo s UV ochranou.

EXLAZUR tenkovrstvá olejová lazúra na drevo s UV ochranou.

Lazúra je určená na drevené povrchy v interiéri aj v exteriéri na konštrukčné drevené prvky, podlahu, nábytok, ploty a iné drevené či drevovláknité povrchy. Náter si zachová prirodzený vzhľad, povrch zostáva paropriepustný a lazúra jemne zvýrazní štruktúru dreva. Lazúra je odolná voči poveternostným podmienkam a odolná voči UV žiareniu.

Tenkovrstvá olejová lazúra sa veľmi ľahko nanáša a hlboko prenikne do povrchu dreva a tým ho dokonale spenetruje. Náter tenkovrstvou olejovou lazúrou nepraská a nelúpe sa, na povrchu nevytvára hrubú vrstvu a tak následná renovácia je veľmi jednoduchá.

Lazúra nie je vhodná na detské hračky, či na povrchy v styku s potravinami.

Výsledný efekt náteru je ovplyvnený druhom a kvalitou dreva, predošlými nátermi, technikou aplikácie a množstvom naneseného množstva lazúry.

### I. Technické požiadavky

Zloženie: Zmes syntetických organických látok a alkydovej živice.

#### Návod na použitie:

Povrch musí byť suchý, čistý, odmastený a zbavený starých náterov. Lazúru nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním v jednej až v dvoch vrstvách. Prvý náter po zaschnutí treba prebrúsiť jemným brúsnyim papierom a následne aplikovať druhý náter. Jednotlivé nátery aplikujte v dostatočnom časovom odstupe, cca 6 – 8 hodín, závisí od poveternostných podmienok a vyschnutia náteru. Pred použitím dôkladne premiešajte. Lazúra v obale má jemne fialový nádych, čo nemá vplyv na výsledný efekt. Náter lazúrou je transparentný a prirodzene pololesklý.

**Výdatnosť:** 10 – 12 m<sup>2</sup>/l

**Skladovanie:** Skladujte na suchom, chladnom mieste

### II. Fyzikálne a chemické vlastnosti

Vzhľad: viskózna kvapalina

Farba: namodrávajúca

Vôňa: po rozpúšťadlách

Výtoková doba F4 (23°C): min. 35 s

Hustota: cca 0,889 g cm<sup>-3</sup>

VOC: 700g/l



IČO: 36 307 262

DIČ DPH: SK2020115020

Číslo účtu: 845 37 293/7500

IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293

SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.



COLOR Company s.r.o.  
Štúrova 1504, (areál ZVS)  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Slovenská republika  
www.colorcompany.sk

TOC: 0,380 kg/kg  
Sušina: 30% obj.  
Stupeň lesku: pololesklý odtieň  
Tvrdosť kyvadlom: 40%  
Povrchové zaschnutie: 60 min

### III. Balenie a skladovanie

Balenie: 0,7l, 2,5l 5l  
Skladovanie: 36 mesiacov v pôvodných neporušených obaloch

V prípade špeciálneho použitia konzultujte použitie s výrobcom.



IČO: 36 307 262  
DIČ DPH: SK2020115020  
Číslo účtu: 845 37 293/7500  
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293  
SWIFT: CEKOSKBX  
Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.