

NÁZOV PRODUKTU

KYSLÍK

POPIS PRODUKTU

Oxyd je dekoratívna hmota pripravená na použitie, ktorá umožňuje dosiahnuť efekt hrdze.

APLIKÁCIE Zdobenie stien

v obytných, kancelárskych a verejných priestoroch.

Môže byť použitá na rôzne povrchy, vrátane: sadrokartónu, cementovo-vápenných omietok, predtým natretých povrchov atď.

PRÍPRAVA POVRCHU Povrch by mal

byť suchý a čistý odolný. Odstráňte poškodené (napr. olupované a popraskané) nátery predchádzajúcich náterov, lepidiel a vápenných náterov. Pri padné povrchové chyby vyplňte vhodným tmelom a obrúste. Predtým natreté povrchy by mali byť očistené od všetkých nečistôt, ktoré môžu obmedziť príľnavosť farby, ako je prach, mastné škvrny, hrdza, huby a plesne. Naneste Oxyd Primer na povrch podľa pokynov na obale.

Nechajte zaschnúť približne 4 hodiny.

PRÍPRAVA PRODUKTU

Pred použitím je potrebné produkt dôkladne premiešať.

Nemiešajte farbu s inými farbami.

Neriediť vodou

Pripravte si Oxyd Primer a Oxyd aktivátor.

APP

Metódy: stierka

Prvú tenkú vrstvu naneste stierkou, pričom produkt rozotriete do všetkých strán. Nechajte zaschnúť cca. 8 hodín. Po uplynutí tejto doby naneste druhú vrstvu rovnakým spôsobom ako prvú, aby neboli viditeľné prieniky do podkladu. Aplikujte pri teplotách od +8°C do +25°C, relatívna vlhkosť max. 82 %, vyhýbajte sa prievanu. Nechajte zaschnúť cca. 8 hodín.

Po uplynutí tejto doby nastriekajte Oxyd aktivátorom. Ťinok hrdze sa prejaví do 2-8 hodín.

Proces tvorby hrdze môžete opakovať, kým nedosiahnete požadovaný efekt. Po minimálne 24 hodinách od nastriekania Oxydu aktivátorom naneste Jeger Oxyd Protector, ktorý proces aktivácie zastaví a ochráni dekorovaný povrch. Po dokončení maľovania umyte maliarske náradie teplou vodou.

Informácie uvedené v technickom liste nie sú vyčerpávajúce, vychádzajú z laboratórnych testov, našich vedomostí a praktických skúseností. Sú určené na zabezpečenie optimálneho použitia produktu, ale nepredstavujú základ pre právnu zodpovednosť výrobcu z dôvodu nedostatku možnosti kontroly aplikačných podmienok. Kvalitu produktu zaručuje náš výrobný systém, ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 9001. Vyhradzujeme si právo zmeniť poskytnuté informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Dátum aktualizácie: 21.03.2022

Pamätajte: Proces aktivácie hrdze môže byť opakovať niekoľkokrát, kým nedosiahnete požadovaný efekt. Výrobok určený na vnútorné použitie.

ČAS SCHNUTIA

Pri teplote +23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50% je náter suchý na dotyk po cca. 8 hodinách. Nízka teplota, vysoká vlhkosť a slabé vetranie predlžujú dobu schnutia.

EFEKTÍVNOŠŤ

do 6m²/L - Praktická účinnosť závisí od faktorov ako: typ, nasiakavosť a textúra a metóda substrátu.

DÁTUM EXPIRÁCIE

24 mesiacov od dátumu výroby

BALENIE

1 l

OCHRANA ŽIVOTNÉHO

Zvyšky produktu nevyliievajte do kanalizácie. Prázdne obaly a obaly so zvyškami produktu, ktoré sa už nepoužijú, sa musia likvidovať do vhodne označenej nádoby na odpad v súlade s národnými predpismi.

SKLADOVANIE A DOPRAVA

Výrobok by sa mal prepravovať a skladovať v pôvodnom obale, chránený pred poveternostnými vplyvmi. Skladovacia a prepravná teplota je od +5°C do +25°C. Dátum spotreby a čísla šarže na obale.

BEZPEČNOSŤ

Uchovávať mimo dosahu detí. Produkt obsahuje 1,2-benzizotiazol-3-ón, reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1) a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón. Môže spôsobiť alergickú reakciu. V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Zabráňte vdýchnutiu spreja alebo hmylu.

Pracujte v dobre vetraných priestoroch. Používajte osobné ochranné prostriedky.

Zneškodnite obsah/nádoby do vhodne označených odpadových nádob v súlade s národnými predpismi. Limit obsahu VOC (kat. A/L/FW) v balení 200g/L (2010).

Tento výrobok obsahuje menej ako 1 g/l VOC.

Informácie uvedené v technickom liste nie sú vyčerpávajúce, vychádzajú z laboratórnych testov, našich vedomostí a praktických skúseností. Sú určené na zabezpečenie optimálneho použitia produktu, ale nepredstavujú základ pre právnu zodpovednosť výrobcu z dôvodu nedostatku možnosti kontroly aplikačných podmienok. Kvalitu produktu zaručuje náš výrobný systém, ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 9001. Vyhradzujeme si právo zmeniť poskytnuté informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Dátum aktualizácie: 21.03.2022