



Baumit KlimaColor

Ekologický interiérový náter na silikátovej báze, vysokoparopriepustný



- Vysoko paropriepustná, zlepšuje vnútornú klímu
- Bez rozpúšťadiel a emisií škodlivín (E.L.F.)
- S dobrou krycou schopnosťou

Produkt Vysoko paropriepustná vnútorná silikátová farba pripravená na okamžité použitie s vysokou krycou schopnosťou. Bez konzervačných prísad, rozpúšťadiel (E.L.F.), uvoľňujúcich sa škodlivín a zápachu. Prispieva k zlepšeniu vnútornej klímy. Spracovanie valčekom, štetcom alebo striekaním technológiou airless.

Zloženie Minerálne spojivo, prísady, voda.

Vlastnosti Ekologická farba bez zápachu, vysoko paropriepustná s vysokou krycou schopnosťou. Tónovateľné tónovacími prípravkami odolnými voči alkáliám. Farba je šetrná k životnému prostrediu, bez rozpúšťadiel a emisií (E.L.F.).

Použitie Vysoko kvalitný náter na steny a stropy v interiéri. Obzvlášť vhodný na minerálne omietky napr. Baumit KlimaWhite, Baumit KlimaUni, Baumit KlimaPerla, Baumit KlimaFino, Baumit KlimaDekor a pod., sádkové omietky, ako aj pri renovácii starých súdžných minerálnych náterov.

Technické údaje	Krycia schopnosť:	trieda 2 podľa normy STN EN 1330
	Stupeň lesku:	matný
	Reakcia na oheň:	A1
	Oteruvzdornosť za mokra:	trieda 3 podľa normy STN EN 1330
	Doba schnutia:	cca Po 5-8 hod. (v závislosti od teploty a vzdušnej vlhkosti) je povrch suchý. Farba je prešetrateľná po cca 12 hod.
	Faktor difúzneho odporu μ :	cca 5 - 10
	Objemová hmotnosť:	cca 1,55 kg/dm ³
	Hodnota pH:	10
	Emisie VOC:	< 0,3 g/l VOC
	Ekvivalentná difúzna hrúbka sd:	0,01 - 0,02 m
	Odčítanie:	Life - KlimaColor (7-9)



	14 l
Spotreba	cca 0,25 l/m ² (podľa typu podkladu)
Výdatnosť	cca 56 m ² /vedro (podľa typu podkladu)

Balenie 14 l vedro, 1 paleta = 24 vedier = 336 l

Skladovanie V suchu, chlade, chránené pred mrazom v dôkladne uzavretom obale 12 mesiacov.

Zabezpečenie kvality Vnútorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť suchý, čistý, zbavený prachu a uvoľňujúcich sa častí.

Vhodný podklad:

- bežné minerálne omietky,
- sanačné omietky,
- betón,
- vápeno-pieskové tehly,
- nosné a súdržné minerálne a silikátové nátery.

Čistočne vhodný podklad:

- sadrokartón (príprava podkladu: 2x Baumit Uzatvárací základ).

Nevhodný podklad:

- sadrové podklady,
- lakované nátery
- plasty
- drevo.

Spracovanie

Baumit KlimaColor dostatočne premiešať vo vedre. Postup práce pri nanášaní Baumit KlimaColor závisí od nasliazkivosti podkladu.

Bežne a rovnomerne nasliakové podklady (napr. nové omietky Baumit KlimaWhite, Baumit MPI 25 a pod.)

Náter sa aplikuje v predpísanom zložení vhodným maľarským štetcom, valčekom alebo striekačným technológiou airless. Prvý náter interiérovej farby Baumit KlimaColor nanášať riedený s čistou vodou, technologická prestávka min. 12 hod.²⁾. Druhý krycí náter nanášať bez prerušenia neriedený alebo riedený.

Zloženie náteru:

1. Základný náter farbou Baumit KlimaColor riedený s 10 % čistej vody.
2. Krycí náter farbou Baumit KlimaColor neriedený alebo riedený s 5 % čistej vody.

Silno a nerovnomerne nasliakové podla dy (napr. pôvodné súdržné omietky, staršie nátery a pod.)

Náter sa aplikuje v predpísanom zložení vhodným maľarským štetcom, valčekom alebo striekačným technológiou airless.

Na zjednotenie nasliazkivosti podkladu naniesť základný náter Baumit KlimaPrimer riedený s čistou vodou v pomere min. 1:1 až max. 1:5.

Druhý podkladný náter naniesť riedený max. 10 % čistej vody.

Posledný krycí náter nanášať rovnomerne bez prerušenia neriedený alebo riedený. Technologická prestávka medzi jednotlivými nátermi je min. 12 hod.²⁾.

Zloženie náteru:

1. Základný náter Baumit KlimaPrimer riedený s čistou vodou v pomere 1:1 až 1:5.
2. Podkladný náter farbou Baumit KlimaColor riedený s 10 % čistej vody.
3. Krycí náter farbou Baumit KlimaColor neriedený alebo riedený s max. 5 % čistej vody.

Pre dosiahnutie vizuálne jednotného vzhľadu odporúčame pracovať na opticky uvoľnených plochách bez prerušenia v jednom pracovnom cykle.

Upozornenia

Tónovanie Baumit KlimaColor

Farbu je možné tónovať tónovými pastami alebo farbami odolnými voči alkáliam (silikátové tónovacie pasty a farby).

Farbnosť podľa vzorkovníce Baumit Life

Zhodnosť farebného odlišia je možné garantovať len v rámci jednej výroby šarže. Odporúčame preto objednávať naraz celé množstvo materiálu vrátane potrebnej rezervy, aby sa predišlo prípadným rozdielom vo farebnosti.

Rozdiel farebných odliší vo vzorkovníci oproti farebnosti originálneho výrobku je z technologických dôvodov (technologická tlač a iný charakter podkladu) možný a nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

S ohľadom na túto skutočnosť odporúčame pred aplikáciou realizovať skúšobné vzorky.

Pri objednávkach materiálu je potrebné zreteľne uviesť druh materiálu ako aj označenie požadovaného farebného odlišia.

Príklad: Baumit KlimaColor, Life 0189 (interiérová farba Baumit KlimaColor, farebný odliš Baumit Life 0189).

Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a uzhnutia materiálu klesnúť pod +8°C.

Neprimiešať žiadne iné materiály.

Ošetrovať, čistiť a iné okolité povrchy (sklo, keramika, lakované plochy, klinker, prírodné kamene, kov) dôkladne zaskýť, pripadné odtreky a použité náradie a nástroje ihneď umyť vodou.

Hodnoty spotreby, ktoré sú uvedené v technickom liste a v cenníku, platia pre ideálny m² jemného hladkého podkladu. Po presnom stenovaní plochy (po odpočítaní plochy otvorov a pripočítaní plochy ostiení) je potrebné počítať so spotrebou zvýšenou o cca 10 - 15 % v závislosti od druhu podkladu, čísnosti povrchu omietky, drsnosti a nasliazkivosti podkladu ako aj od techniky spracovania.

Vysvetlivky

²⁾ Vztahuje sa na teplotu prostredia 20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 60 %. Nižšie teploty a vyššie vzdušné vlhkosť technologická prestávka výrazne predlžujú.



Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezberujú zákazníka povinnosti, a by sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní nových verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Odhady a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.