



Pattex Kúpeľne a kuchyne Vodeodolný sanitárny tmel

VLASTNOSTI

- vynikajúca príľnavosť k väčšine neporéznych povrchov
- odolný proti vode, ozónu a UV žiareniu
- odoláva plesniam, starnutiu, zmrašťovaniu, praskaniu a blednutiu
- vysoká tepelná odolnosť
- po vytvrdnutí zostáva trvalo elastický
- pre interiér aj exteriér

OBLASTI POUŽITIA

Pattex Kúpeľne a kuchyne je jednozložkový acetoxy silikónový tmel na univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri. Na utesňovanie škár v sanitárnej oblasti, sprchovacích kútov, umývadiel, kuchýň. Dobre príľne k väčšine bežných materiálov ako sú napr. sklo, obklady, glazované povrchy, eloxovaný hliník atď. Nepoužívajte na citlivé povrchy, ktoré môžu reagovať s kyselinou octovou. Nepoužívajte na miestach, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu s potravinami a v zdravotníctve. Tmel neodporúčame používať na porézne materiály ako je betón, kameň alebo mramor, na škáry ponorené pod vodou a na škáry vystavené namáhaniu a odieraniu. Nepoužívajte na bitúmenové povrchy, povrchy na báze prírodného kaučuku, chlórprénu a EPDM a na stavebné materiály, z ktorých by mohli presakovať oleje, zmäkčovadlá alebo rozpúšťadlá. Ďalej nepoužívajte na konštrukcie či presklenie akvárií a nádrží na ryby, v kontakte s korodujúcimi kovovými materiálmi (meď, olovo, mosadz), pretože počas vulkanizácie sa uvoľňuje kyselina octová. Nepoužívajte ani na lepenie a montáž zrkadiel, pretože hrozí korózia striebornej vrstvy.

PRÍPRAVA PODKLADU

Škáry musia byť čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty.

SPRACOVANIE

Odrežte špičku kartuše nad závitom a trysku naskrutkujte na kartušu. Špičku trysky je nutné zrezať podľa šírky škáry/spoja. Kartušu zasunite do aplikačnej pištole. Tmel nanášajte do škár rovnomerne. Povrch silikónu vyhladte vlhkým drevkom alebo škárovacou stierkou navlhčenou v mydlovej vode. Odporúčame vymedziť okraje škáry páskou. Spotreba silikónu závisí od veľkosti škáry. TUBA: Otvorte uzáver. Z tuby vytlačte cca 5-6 cm tmeľu, kvôli prípadnej sedimentácii. V prípade potreby zrežte špičku do požadovanie veľkosti.

NEPREHLIADNITE

Materiál spracovávajú pri teplote prostredia od +5 °C do +40 °C. Tmel nepoužívajte v úplne uzavretých priestoroch, pretože vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou. Ihneď po dokončení prác s tmelom očistite pracovné náradie a znečistené plochy. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Nevytvrdnutý obsah odložte na miesto určené



obcou na ukladanie zvláštneho/nebezpečného odpadu. Uchovávajú mimo dosahu detí. Počas vytvrdzovania sa uvoľňuje kyselina octová. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetrte regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

BALENIE

50 ml tuba, 280 ml kartuša

SKLADOVANIE

18 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v originálnom, uzavretom balení na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred teplotami nižšími ako +5 °C a vyššími ako +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEVYTVRDNUTÝ PRODUKT

Báza	acetoxysilikon
Hustota	0,97 g/cm ³
Rýchlosť pretlačania	800 g/min.
Doba zavádznutia*	15 min.
Rýchlosť vytvrdzovania*	2 mm/24 hod.

VYTVRDNUTÝ PRODUKT

Tepelná odolnosť	cca od -30 °C do +120 °C
Farba	transparentná alebo biela
Tvrdosť (Shore A)	17
Modul pružnosti pri 100 % roztiahnutí	0,4 MPa
Max. roztiahnosť	570 %
Pevnosť v ťahu	2,0 MPa
Obsah VOC	0,01 kg/kg

*Tieto údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk