



Pattex Akrylový tmel PREMIUM

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Pattex Akrylový tmel Premium je vysoko elastická výplňová hmota na disperznej báze.

VLASTNOSTI

- vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu
 - vysoce elastický
 - vhodný na hrubé povrchy
 - pretierateľný*
 - pre interiér aj exteriér
- *venujte pozornosť pokynom v technickom listu

OBLASTI POUŽITIA

Na použitie v interiéri aj exteriéri. Môže byť použitý ako pretierateľný akryl na praskliny v stenách, škáry medzi sadrokartónmi, škáry okolo okien a dverí. Veľmi dobre priľne k väčšine stavebných materiálov ako sú omietky, drevo, kameň a pod. Vhodný aj na vlhké a porézne materiály. Nie je vhodný na PE, PP, EPDM, PTFE, prírodný kameň a pod. Pred použitím skontrolujte citlivosť materiálov. Produkt je určený na použitie v domácnostiach.

PRÍPRAVA POVRCHU

Škáry musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a všetkého, čo by mohlo brániť správnejmu priľnutiu. Škáry rozšírte pomocou vhodného nástroja a skontrolujte ich prídržnosť. Penetračný náter nie je nutný.

SPRACOVANIE

Odrežte špičku kartuše nad závitom a trysku naskrutkujte na kar-tušu. Špičku trysky je nutné zrezať podľa šírky škáry/spoja. Kartušu zasuňte do aplikačnej pištole. Tmel nanášajte do škár rovnomerne. Povrch tmelu vyhladte vlhkým drievkom alebo šká-rovacou stierkou navlhčenou v čistej vode. Chráňte pred dažďom, kým silikón na povrchu nezaschne. Spoj je pretierateľný najskôr nasledujúci deň po aplikácii v závislosti od hrúbky škáry.

NEPŘEHLEDNĚTE

Materiál spracovávajúte pri teplote prostredia od +5 °C do +40 °C. Počas aplikácie a v dobe vytvrdzovania chráňte akrylát pred mrazom. Ihneď po dokončení práce s tmelom očistite pracovné nára-die a znečistené plochy vodou, skôr ako dôjde k úplnému vytvrd-nutiu.



Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky. Tmel nie je možné odstrániť rozpúšťadlom. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na uklada-nie odpadu. Nevytvrdnutý obsah odložte na miesto určené obcou na ukladanie zvláštnoho/nebezpečného odpadu. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Kód druhu odpadu: 080410. Základné vlastnosti výrobku sú uvedené v príslušnom prehlásení o parametroch. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachuj-te pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

SKLADOVANIE

18 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v originálnom, uzavretom balení na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred teplotami nižšími ako +5 °C a vyššími ako +25 °C.

BALENIE

Kartuša: 280 ml

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEVYTVRDNUTÝ PRODUKT

Báza	polymér – disperzia
Hustota	1,5 g/cm ³
Doba zavädnutia*	max. 30 min
Rýchlosť vytvrdzovania*	0,5 mm/24 hod.

VYTVRDNUTÝ PRODUKT

Tepelná odolnosť	cca od -20 °C do +80 °C
Farba	biela
Pretierateľný po	1-3 dny
Max. prípustná celková deformácia	10 %
Pohybová schopnosť	20 %
Štruktúra povrchu	ľahko štruktúrovaný
5m škára (6x6 mm)	cca 100 ml
Obsah VOC	0,13 kg/kg

*V závislosti od klimatických podmienok a od materiálu

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a ne-priaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55
821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk