



## Pattex 6v1 PU lepidlo trubičková verzia

### VLASTNOSTI

Pattex 6v1 je jednozložkové univerzálne trubičkové PU lepidlo vhodné pre rôzne druhy lepenia. Vyznačuje sa vynikajúcou príľnavosťou k rôznym povrchom v kombinácii s jednoduchou schopnosťou vyplnenia. Vďaka tomu je obzvlášť vhodné na nerovné povrchy.

Použitie PU lepidla pomáha predchádzať vzniku tepelných mostov. Má vynikajúcu príľnavosť na väčšinu stavebných materiálov, ako je drevo, betón, kameň, kov atď. Plne vytvrdzuje do 2 hodín, kompletná mechanická pevnosť vzniká najskôr za 24 hodín. Účinnosť lepidla závisí od pracovných podmienok – teplota, vlhkosť vzduchu, podklad a aplikácia. Výrobok neobsahuje hnacie látky CFC.

### OBLASŤ POUŽITIA

- Lepenie muriva a pórobetónu
- Lepenie plošných panelov
- Lepenie polystyrénu a izolačných prvkov
- Lepenie parapetov
- Lepenie a izolácie strešných prvkov (nenahradzuje mechanické upevnenie)
- Lepenie schodiskových nášľapov
- Vnútorne a vonkajšie lepenie bežných stavebných materiálov
- Konštrukcie vnútorných stien
- Prilepenie sadrokartónu na stenu
- Upevnenie tepelnej izolácie (EPS, minerálne vlákna, korok atď.)
- Prilepenie OSB dosiek na stenu
- Výplň menších dutín atď.

### PRÍPRAVA POVRCHU

Povrchy musia byť pevné, čisté a úplne zbavené akýchkoľvek substancií ovplyvňujúcich príľnavosť ako sú mastnota, prach a iné nečistoty. Vrstvy s nízkou príľnavosťou odstráňte. Plochy môžu byť vlhké, nie však zľadovatené alebo pokryté snehom.

### SPRACOVANIE

Nádobu s produktom je vhodné skladovať aspoň 12 hodín pred aplikáciou pri izbovej teplote. Behom aplikácie by sa pracovná teplota mala pohybovať medzi +5 °C a +35 °C. Teplota plechovky by mala byť v rozmedzí od +5 °C do +30 °C.

Nádobu pred použitím 15-20 krát pretrepte. Naskrutkujte aplikačnú trubičku. Rýchlosť toku lepidla možno nastaviť stlačením a uvoľnením



spúšte. PU penu dávajte rovnomerne. Produkt sa dokáže mierne rozťahovať a pri stlačení medzi dvoma plochami zakryje povrch úplne. Upravte podľa toho množstvo aplikovaného lepidla. Obvykle je dostačujúca aplikácia rovnobežných pruhov so vzdialenosťou 10-15 cm pre dobrú príľnavosť. Pri práci s lepidlom vždy držte nádobu vo zvislej polohe dnom nahor, zaručujúci maximálny výkon. Je dôležité pravidelne nádobu pretrepávať behom aplikácie. Nádobu možno používať v rôznych polohách za predpokladu, že na začiatku a na konci aplikácie je plechovka dnom nahor. Ľahšie predmety zafixujte po určitú dobu, aby sa predišlo posunu lepeného spoja z dôvodu expanzie lepidla. K očisteniu nevytvrdeného lepidla použite čistič PU peny. Pred čistením čistič vyskúšajte na malej ploche, čistič môže byť škodlivý, aj keď lepidlo nie je. Vytvrdené PU lepidlo možno odstrániť len mechanicky.

Pri aplikácii na sadrokartón: naneste lepidlo v rovnobežných pruhoch, s 15 cm vzdialenosťou medzi pruhmi, a pozdĺž okrajov nechajte 5 cm medzery. Upevnite do 3 min od aplikácie, pritlačte dosku k povrchu a po dobu 5 min vyvíjajte konštantný tlak. Nechajte aspoň 2 hodiny vytvrdnúť. Plnej pevnosti spoja bude dosiahnuté za 5 dní.

Pri aplikácii na parapety: naneste lepidlo v 2-3 rovnobežných pruhoch pozdĺž vodorovného okraja. Umiestnite parapet a pritlačte k povrchu. Upevnite po dobu 45-60 minút.

Pri aplikácii na schodiskách: upravte pozíciu schodu pomocou drevených distančných podložiek. Naneste lepidlo v rovnobežných pruhoch (10-15 cm vzdialenosť). Umiestnite schod na miesto do 3 min od aplikácie, jemne pritlačte a položte naň aspoň 20 kg závažia a nechajte tak 45-60 min.

Pri konštrukcii nenosnej steny: naneste lepidlo na suché, očistené a vodováhou vyrovnané tvárnice, ktoré boli zasadené do malty alebo pevného povrchu. Lepidlo vytvrdne po 2 hodinách. Veľkosť a hrúbka aplikovanej hmoty závisí od šírky podkladu: pre 100 mm stenu je 2-3 cm dostatočujúcich, pre hrubšiu je vhodné naniesť horizontálne pruhy/korálky vo vzdialenosti 3-5 cm. Je vhodné lepidlo nanášať rovnomerne. Prebytočná hmota bude vytlačená nasledujúcou vrstvou tvární. Opravy polohy tvární je treba vykonať ihneď pomocou gumovej paličky. Pórobetónové bloky by mali byť inštalované do 1 minúty po aplikácii lepidla. Po odstránení/presunutí bloku obnovte lepidlo. Rešpektujte prosím príslušné platné normy, zákony a technické pokyny každej krajiny pre aplikácie na stenu.

### NEPREHLIADNITE

Vytvrdené PU lepidlo musí byť ochránené pred UV žiarením náterom alebo použitím vrchnej vrstvy tmelu, omietky, malty či iného typu krytiny. Príľnavosť výrobku je slabšia na polyetyléne, Teflone® a na niektorých ďalších plastových povrchoch.

### BALENIE

Dóza: 750/1000 ml

### SKLADOVANIE

12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v zvislej polohe v originálnom uzatvorenom balení na suchom mieste. Chráňte pred teplotami nižšími ako +5 °C a vyššími než +25 °C (krátkodobo až - 20 °C).

Dózu skladujte vždy vo vertikálnej polohe - ventilom smerujúcim nahor. Preprava osobným autom: dózu obalte látkou a vždy prepravujte v batožinovom priestore. Nikdy neprevádzajte v priestore pre pasažierov! Bezpečnostné opatrenia a pokyny k likvidácii nájdete v bezpečnostnom liste produktu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

#### Hustota

EN 17333-1, metóda 1 22 - 26 kg/m<sup>3</sup>

**Tepelná odolnosť** od -40 °C do +90 °C  
(krátkodobo do +110 °C)

#### Doba zaschnutia na povrchu

EN 17333-3, metóda 2 5 - 7 minút

#### Otvorená doba

HENK-PU-28.1 < 5 min.

#### Doba zavädnutia

EN 17333-3, metóda 1 65 - 75 min.

#### Vytvrdzovací tlak

EN 17333-2, metóda 2 max. 45 kPa  
(test. . podmienky: šírka 8 mm)

#### Pevnosť väzby

EOTA TR46 metóda 4.1 > 0,08 MPa

#### Expanzia (rozpínanosť)

EN 17333-4, metóda 3 70 - 80 kPa | cca 60 %

#### Požiarňa trieda

EN 13501-1 F (Výnimka: E len v škárach ≤ 10 mm)

#### Výťažnosť nádoby

TSC 001 13 - 25 m (Zk. podmienky: korálka Ø 2-3 cm)

**Absorpcia vody 24 h** Nemerané (Približná hodnota môže byť maximálne 1 %, používa sa pre účely výpočtu)

**Absorpcia vody 28 dní** Nemerané (Približná hodnota môže byť maximálne 10 %, používa sa pre účely výpočtu)

**Tepelná vodivosť** Nemerané (Približná hodnota 0,037... 0,040, pre výpočet možno použiť W/m\*K)

*Všetky merania prebiehali pri bežných klimatických podmienkach (+23 ± 2 °C | RV 50 ± 5 %), ak nie je uvedené inak.*

### UPOZORNENIE:

Tieto informácie vychádzajú z našej súčasnej úrovne poznatkov. Napriek tomu, že sú tieto informácie podané v dobrej viere, spoločnosť neručí za žiadne konkrétne vlastnosti. Je zodpovednosťou užívateľa, aby sa sám presvedčil, že za daných okolností nie je potreba zaistiť dodatočné informácie, vykonať dodatočné opatrenia či overiť uvedené informácie. Uvedením týchto informácií strácajú skôr uvedené informácie svoju platnosť.

### DISTRIBUTOR:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
tel.: 02/333 19 111  
www.pattex.SK