


- ⇒ Vynikajúci rozliv
- ⇒ Výnimočný lesk
- ⇒ Výdatnosť až 16 m²/liter



INFORMÁCIE O PRODUKTE	
Použitie	Dulux Trade High Gloss je rozpúšťadlový krycí email prémiovej kvality na báze alkydových živíc s vysokým leskom a univerzálnym použitím v interiéri aj exteriéri. Vyznačuje sa výbornou krycou schopnosťou, vynikajúcim rozlivom, výnimočnou UV odolnosťou a dlhotrvajúcim leskom aj za extrémnych podmienok. Náter odoláva poveternostným vplyvom a poškrabaniu, strednému chemickému zaťaženiu a dlhodobo teplotám do 90 ° C, preto je možné ho použiť aj na nátery vykurovacích telies.
Vlastnosti náterového filmu	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledný vzhľad: Veľmi lesklý, stabilný vzhľad i za extrémnych podmienok. • Určení: Pre vnútorné i vonkajšie použitie. • Odolnosť proti pôsobeniu tepla: • Farba je odolná teplotám do 90 °C, je teda vhodná na natieranie vyhrievaných plôch, napr kúrenie. • Ostatné: Dokonalý rozliv a vynikajúcu kryciu schopnosť. Odolnosť proti poškrabaniu a UV žiareniu. Stredná chemická odolnosť. Bez problémov znáša pravidelné umývanie.
Teoretická výdatnosť	Až 16 m ² /l v jednej vrstve na hladkom, rovnom a vhodne pripravenom povrchu.
Počet vrstiev	1–2 vrstvy
Zasychanie	Náter je suchý na dotyk po 4–6 hodinách. Ďalší vrstvu možno nanášať po 16–24 hodinách. <i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i>
Farebné odtiene	Výber z palety viacej než 16 000 odtieňov. <ul style="list-style-type: none"> • Báze light • Báze medium • Báze extra deep <p>Poznámka: <i>Druh báza je určený automaticky v systéme výberu farieb Dulux a závisí na hĺbke farby a jej odtieňa.</i></p>



	<p>Informácie o aktuálnej ponuke farieb nájdete v platnom cenníku na webových stránkach alebo v ďalších materiáloch dostupných na predajných miestach.</p> <p>Výsledný odtieň náteru sa môže mierne líšiť podľa typu natretého povrchu. Reklamácia farebných odtieňov bude uznaná len vtedy, ak bol pred reklamáciou vykonaný skúšobný náter a tento bol u nás reklamovaný.</p>
Balenie	Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
VOC	Limitní hodnota VOC (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 299 g/l VOC
Základní zloženie	<ul style="list-style-type: none"> • Pigment: organické a anorganické pigmenty • Spojivová zložka: styrén – akrylátová disperzie • Rozpúšťadlová báza
Hustota	0,963 g/cm ³
Riedidlo	Lakový benzín.
Doba použiteľnosti	2 roky od dáta výroby. Identifikační údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
Certifikáty	Pracujeme podľa systému riadenie kvality ISO 9001:2008.

POUŽITIE VÝROBKU

Príprava výrobku	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie komponenty.
Príprava podkladu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Natieraný povrch zbavte odlupujúci sa staré farby, všetkých vápenných náterov, lepidiel, masnoty, plesní a ďalších nečistôt obmedzujúcich príľnavosť náteru. 2. Podklad prebrúste a oprášte. 3. Nerovnosti vyhladte vhodným tmelom. 4. Naneste vhodný základní náter: <ol style="list-style-type: none"> i) Čiastočne alebo skôr vôbec nenatreté povrchy ošetríte základovou farbou na drevo a kov. ii) Na bezchybné, dobre príľnavé a jednotné povrchy naneste Dulux Trade High Gloss rovno.
Natieranie	<ul style="list-style-type: none"> • Podmienky natieranie: Okolité teplota a teplota povrchu by mely byť v rozmedzí +5 až +30 °C. Relatívna vlhkosť by mela byť nižší než 85 %. • Doporučené spôsoby natieranie: • Štetcom: ideálne je štetec so syntetickým vláknom. Valčekom: ideálne je valček z prírodného rúna o dĺžke rúna 10-18 mm alebo valček Dulux. <u>Farba nie je určená k aplikácii striekaním.</u> • Parametre vrchného (konečného) náteru: Farbu aplikujte v 1-2 vrstvách v intervale 16-24 hodín. Na štetec alebo valček naberajte dostatočné, rovnomerné množstvo farby a dôkladne rozotierajte do získania rovnomernej vrstvy. Maliarsku pásku odstráňte ihneď po ukončení maľovania.

	<p>Poznámka</p> <p>V prípade maľovanie tapiet zo skleneného vlákna alebo papiera odporúčame emulziu Dulux Trade High Gloss rozriediť - na každý 1 liter farby dodať max 100 ml čistej vody (v závislosti od štruktúry tapety).</p> <p>Po ukončení maliarskych prác miestnosť vetrajte do vymiznutia charakteristického zápachu. Pri renovačným náteru povrchu, ktorý je v dobrom stave a podobnom odtieni, môže stačiť len jedna vrstva.</p>
<p>Čistenie maliarskeho náradie</p>	<p>Po skončení natieraní odstráňte z nástrojov čo najviac farby, potom je umyte lakovým benzínom. Na odstránenie nečistôt spôsobených maľovaním použite bežné saponáty.</p> <p>Prázdny obal, prípadne so zvyškami výrobku, odkladajte na mieste určenom obcou na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi. Nepoužívajte prázdne obaly na skladovanie potravín.</p>

ĎALŠIE INFORMÁCIE

<p>Skladovanie a preprava</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skladovanie: • Výrobok skladujte v pôvodných uzavretých obaloch pri teplotách +5 až +30 0C, v uzavretých miestnostiach, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla. Pri teplotách pod bodom mrazu hrozí trvalé poškodenie. • Preprava: Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle dohody ADR. Prepravovať krytými dopravnými prostriedkami. Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.
<p>Bezpečnostné zásady</p>	<p>Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku</p>
<p>Starostlivosť o životné prostredie</p>	<p>Vďaka výberu správnych obalových materiálov používaných pri výrobe Dulux Trade High Gloss sme v roku 2013 (v porovnaní s rokom 2012) znížili emisie skleníkových plynov o 25% (vyjadrené v ekvivalente CO2).</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Nízky obsah prchavých organických zlúčenín (max. 10 g/l).</p> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <p>Ak robíte dlhú pauzu pri maľovaní, uzavrite kefy a valčeky do plastových vrecúšok a zalepte je okolo rúkaväte. Tým zaistíte, že do budúceho dňa nevyschnú a budú znovu použiteľné. Po ukončení práce odstráňte papierom z náčinie čo možno najviac farby a umyte ich v nádobe, miesto pod tečúcou vodou.</p> </div>
<p>Doplnkové informácie</p>	<p>Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.</p>



TECHNICKÝ LIST

DULUX TRADE HIGH GLOSS

	<p>V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb. Vyhradzuje si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Sa pripomienkami a otázkami sa prosím obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok -piatok), alebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava</p>
Dátum aktualizácie	Január 2015